

eurocol – the strong connection

Universalklebstoff 525Eurostar Basic Универсальный клей 525Eurostar Basic

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Свойства: | <ul style="list-style-type: none"> • для укладки покрытий на еще влажный клеевой слой на абсорбирующие основания • различное время укладки в зависимости от покрытия • высокая клеящая способность • легко наносимый • хорошая клейкость • не содержит растворителей по TRGS 610 • пригоден для отапливаемых полов и для использования под мебель на роликах • очень твердые, эластичные клеевые рифы | |
| Для приклеивания: | <ul style="list-style-type: none"> • виниловых покрытий в рулонах • виниловых покрытий на вспененной основе • виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон <ul style="list-style-type: none"> ➢ особое разрешение на грязезащитные коврики Bonar Floors Coral на впитывающие основания | |
| Технические характеристики: | Основа: Цвет: Консистенция: Плотность: Растворитель/Очиститель: Способ нанесения: Расход: Время для подсушки: Время для укладки: Время для затвердевания: Срок хранения: Условия хранения: Морозостойчивый продукт: Огнеопасный продукт: Маркировка по предписанию об опасных веществах: GISCODE: Паспорт безопасности: | акриловая дисперсия бежевый средней вязкости припл. 1,3 г/см ³ вода зубчатый шпатель (ТКВ/А 2) припл. 300 г/м ² , в зависимости от покрытия и поверхности припл. 5 - 20 минут * припл. 20 минут * припл. 48 часов * припл. 12 месяцев в заводской упаковке при нормальной температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать нет нет нет D 1 по запросу * Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. |
| Основание: | Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также ВЕВ – Инструкция от февраля 2002 года «Проверка и подготовка грунтовых поверхностей, отапливаемые и неотапливаемые напольные конструкции». Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, без трещин, свободной от слоев, препятствующих адгезии. Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлёвку, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать. Для подготовки пригодного для мебели на роликах, способного к абсорбции, ровного основания необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цементной шпатлевкой, напр. . 960 Самонивелирующей массой Europlan Super. | |

eurocol – the strong connection

До укладки на отопляемый пол получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева).

Технология применения:

Перед использованием тщательно перемешать!

Нанести клей на всю поверхность зубчатым шпателем ТКВ/А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или ТКВ/В1 (рельефная подложка). Основа покрытия должна быть полностью покрыта клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя. Время подсушки зависит от вида основания, количества нанесенного клея, температуры и влажности воздуха. Благодаря высокой клеящей способности клея возможно одностороннее приклеивание на абсорбирующие основания, т.е. можно уложить покрытие в ещё влажное клеевое поле. Виниловые покрытия на основе из полиэстера или минеральных волокон необходимо укладывать в ещё влажное, но не мокрое клеевое поле. Время подсушки при одностороннем приклеивании - прибл. 5-20 минут (начало образования клеевой пленки). После укладки покрытие хорошо притереть, особенно в области шва.

Указание:

Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развёрнутом виде. Учитывайте указания по укладке производителя покрытий!

Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий температура основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность в помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая < 65 %). Возможные загрязнения клеем удалить по возможности быстро водой, затвердевшие остатки клея – растворителем 676.

Сварку покрытий можно начинать только на следующий день.

Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. Для укладки текстильных покрытий мы рекомендуем клей 509 Клей для текстильных покрытий с низкой эмиссией Eurostar Tex!

Климатические условия при применении клея: температура помещения, клея и покрытия должны быть не ниже 15° С, а относительная влажность - не выше 75%.

Упаковка:

20 кг, 13 кг, 7 кг, 3,5 кг и 1,8 кг нетто

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

32893-525

Издание от 19 июля 2005
заменяет издание от 20 апреля 2004